

## **Rekommenderade provmängder till ballastprovning, 2009**

<u>Mekaniskt paket enligt SSEN</u> , t.ex. 0-16, 0-31,5 bergprovbitar	60-80 kg
<u>Mekaniskt paket för JVG</u> , klass I & klass II	150 kg
<u>Proctorpackning (SSEN 13286-2) för 0-31,5</u> (ej till övriga analyser)	50 kg

---

### Materialmängder *endast* för siktprover

Klass I	60-80 kg
Klass II	25 kg
DCH 15 & 16 samt övriga jvg-material	60-80 kg
Förstl 0-63 0-90	80 kg
Bärl 0-31,5 0-45	30 kg
16 mm och mindre	20 kg

---

### Materialmängder för CE-märkning

Ballast för överbyggnadsmaterial	150 kg
Ballast för asfaltmassor, per sortering	50 kg
Ballast för betong, per sortering	10 kg
Makadamballast för järnväg	150 kg

---

### Materialmängd för analys till infiltrationsanläggning

Materialmängd som skickas in för analys bör lämpligen vara c:a 1-2 kg.

Materialet skickas in i valfri provpåse, lämpligen plast, som sedan förpackas i tex. postens vadderade kuvert.

Provtagning, se under dokumenten ”infiltration/faktablad” resp. ”beställningsblankett” på vår hemsida, går också att kontakta oss eller kommunens miljökontor för mer info.